WATERSTOP
BLACK
GRUNTS UZ ŠĶĪDINĀTĀJU BĀZES

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA



GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS

- **DZIĻI IEKĻŪST APDARES VIRSMĀ**
- **SAUSĀM, MATĒTĀM UN ARĪ MITRĀM PAMATNĒM**
- **NOSEDZ PAMATNES MIKROPLAISAS**
- **IZTURĪGA PRET ŪDENI, VĀJĀM SKĀBĒM UN SĀRMIEM**
- **ĒRTI UN VIEGLI UZKLĀJAMA AR OTU**
- **AIZSARGĀ BETONU NO MITRUMU UN KOROZIJAS**

PRODUKTA APRAKSTS

BOSTIK WATER STOP BLACK GRUNTS uz šķīdinātāju bāzes ir modificēts asfalta un sveķu šķīdums, kas satur ķīmiskas piedevas, kuras nodrošina dziļu iesūkšanos un pielietošanu uz matētām un mitrām pamatnes virsmām.

PIELIETOJUMS

Produkts paredzēts betona un bitumena pamatņu gruntēšanai, lai uzlabotu saķeri un sagatavotu virsmu šķīdinātāju hidroizolācijas pārklājumu uzklāšanai uz šķīdinātāju bāzes. To izmanto pamatu, pamatu joslu un ēku pazemes daļu hidroizolācijas sistēmās kā gruntējošu slāni zem hidroizolācijas pārklājumiem uz šķīdinātāju bāzes un termiski uzkausējamiem ruberoīdiem, kā arī minerālvates gruntēšanai kopā ar pašlīmējošu vai uzkausējamu ruberoīdu. Var izmantot betona virsmu uzturēšanai vai kā pretkorozijas slāni uz metāla virsmām.

VIRSMU VEIDI:

betons, porainais betons, ruberoīds un tamlīdzīgi bitumena bāzes seguma materiāli, piemēram, šķindeļi, gofrētās loksnes, šķīdināmie bitumena pārklājumi.

TEHNISKIE DATI	
Bāze	šķīdinātāju bāzes asfalta-kaučuka masa
Krāsa	melna
Lietošanas temperatūra	no +5 °C līdz +30 °C (apkārtējā gaisa un pamatnes)
Slāņu skaits	1 (gruntēšana) 2–3 (viegla hidroizolācija) Minimālais hidroizolācijas slāņu skaits – 2
Viena slāņa žūšanas laiks	6 h (pie +23˚C)

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt, un uzklāšanas laikā ik pa laikam atkārtot maisīšanu. Ja produkts glabāts zemā temperatūrā, pirms lietošanas to vismaz 24 stundas jānovieto siltā telpā.

PAMATNES SAGATAVOŠANA: Pamatnēm jābūt nestspējīgām, attaukotām, bez jebkādiem piemaisījumiem (rūsas, putekļiem, netīrumiem, vāji saistītiem krāsu pārklājumiem), sausām vai nedaudz mitrām. Pamatiem un tamlīdzīgām pamatnēm, kas izgatavotas no blokiem, jābūt līdzeniem, bez asiem izvirzījumiem vai padziļinājumiem, gludi izlīdzinātiem. Tie nedrīkst būt sasaluši vai apledojuši. Tikai uz šādi sagatavotas virsmas drīkst uzklāt hidroizolāciju vienmērīgi, vienāda biezuma slānī. Bloku izvirzījumus vai savienojumu starp blokiem nelīdzenumus, kā arī ruberoīda nelīdzenumus jāizlīdzina ar BOSTIK WATER STOP BLACK SUPERŠPAKTEĻMASU.

Betona pamatne – izdrupumus aizpildīt ar šim nolūkam paredzētiem cementa javas maisījumiem. Bojātās vecā seguma daļas salabot, pamatu sienas ieteicams apmest, stūrus noapaļot ar javas maisījumu, veidojot tā saucamo faseti. Asās malas noapaļot.

Ruberoīda seguma pamatne – noņemt netīrumus un bojātās vecās ruberoīda seguma daļas. Atdalījušos vecos ruberoīda seguma gabalus pielīmēt. Pūslīšus pārgriezt krustveidā un arī pielīmēt. Izlūzumus un bojājumus izlīdzināt ar BOSTIK WATER STOP BLACK SUPERŠPAKTEĻMASU.

LIETOŠANA:
Pirms lietošanas samaisīt. Lietot aukstā veidā. Lietot tikai ārpus ēkām. Instrumentus tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar organiskajiem šķīdinātājiem, piemēram, ekstrakcijas benzīnu. Uzklāt, stingri iemasējot pamatnē (īpaši svarīgi mitrās pamatnēs). Ļaut pilnībā nožūt (vismaz 12 stundas pie +23˚C).

IEROBEŽOJUMI:
Nelietot saskarē ar putuplastu. Nelietot lietus laikā. Izvairīties no spēcīgi saulē uzkarsušām virsmām. Uzklāto produktu aizsargāt no intensīvas izžūšanas un nokrišņiem. Lietot ārpus telpām labi vēdināmās vietās.

INSTRUMENTI
Jumta seguma suka, otas, smidzināšanas iekārtas.

PATĒRIŅŠ
Vienam slānim:
0,2 kg/m² – līdzena, vibroblīvēta betona virsma
0,3 kg/m² – porains betons, termiski uzkausējams ruberoīds, grunts slānis hidroizolācijai uz šķīdinātāja bāzes.
0,9 – 1,2 kg/m² – minerālvate

Viena mitra slāņa biezums 0,2 – 0,3 mm. Viena sausa slāņa biezums 0,1 – 0,25 mm.

TĪRĪŠANA
Svaigi netīrumi: mazgāšanas līdzeklis vai acetons. Sakaltuši netīrumi: mehāniski. Otiņas un rullīši, kas izmantoti produkta uzklāšanai, nav piemēroti atkārtotai lietošanai.

PIEZĪMES
Pirms lietošanas iepazīstieties ar etiķeti un produkta drošības datu lapu.

Produkts atbilst PN-B-24006:1997 (D variants) prasībām.

GLABĀŠANAS TERMIŅŠ
12 mēneši no ražošanas datuma. Uzglabāt sausās un vēsās telpās, cieši noslēgtos oriģinālajos iepakojumos. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā nepieļaut ilgstošu pakļaušanu augstām temperatūrām un saules stariem. Produkts nav jutīgs pret negatīvām temperatūrām.

Uzglabāšanas kārtu skaits – 5.
Transportēšanas kārtu skaits – 5.

PIEEJAMIE IEPAKOJUMI	
ARTIKULS NR. / KRĀSA	**VEIDS**
BOK089418 / melna	11 kg spainis
BOK089425 / melna	19 kg spainis

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

+371 29268181



Šajā dokumentā, kā arī visās drukātajās un digitālajās publikācijās iekļautā informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējo zināšanu un pieredzes līmeni. Bostik neuzņemas atbildību par jebkādām kļūdām vai neprecizitātēm, kas radušās tehnoloģisko izmaiņu vai pētījumu rezultātā laika posmā no dokumenta izdošanas dienas līdz produkta iegādes dienai. Bostik patur tiesības veikt izmaiņas produktu sastāvā. Pirms lietošanas lietotājam jāiepazīstas ar šo dokumentu un ar to saistīto dokumentu saturu. Turklāt lietotājam ir jāveic tests un jānovērtē produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam. Pielietojums, uzglabāšanas vai transportēšanas apstākļi ir ārpus mūsu zināšanām un kontroles, tāpēc Bostik par tiem neuzņemas atbildību. Visi pasūtījumi tiek izpildīti saskaņā ar pašlaik spēkā esošajiem Bostik pārdošanas noteikumiem. Informācija, kas iekļauta pašreizējā produkta tehniskajā specifikācijā, ir sniegta pēc labākās gribas un nav izsmeļoša.

SIA Profcentrs
Ventspils iela 63a, LV1046, Rīga
Tālr.: +371 29268181
E-pasts: leons.kletnieks@profcentrs.lv
https://www.bostik.com/latvia/lv/