WATER STOP BLACK

DYSPERBIT

TECHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA



GALVENĀS PRIEKŠROCĪBAS

- **DROŠS LIETOŠANĀ AR POLISTIROLU**
- **SAUSĀM UN NEDAUDZ MITRĀM PAMATNĒM**
- **NENOTEK NO VERTIKĀLĀM VIRSMĀM**
- **IZTURĪGS PRET ATMOSFĒRAS IETEKMI UN ŪDENI**
- **NESATUR ŠĶĪDINĀTĀJUS**
- **LIELISKA SAĶERE AR BITUMENU UN MINERĀLAJĀM VIRSMĀM**

PRODUKTA APRAKSTS

Bostik WATER STOP BLACK DYSPERBIT ir ar sintētisko kaučuku modificēta asfalta dispersija uz ūdens bāzes jumta segumu, bezšuvju jumta segumu, grīdu, ēku pazemes elementu mitruma izolācijām, kā arī minerālu pamatņu un siltumizolācijas gruntēšanai pirms atbilstošas bitumena izolācijas uzklāšanas.

PIELIETOJUMS

Produkts paredzēts bezšuvju, vieglas mitruma izolācijas pārklājumu izveidei vispārējā un inženierbūvniecībā. To izmanto pamatu un ēku pazemes daļu mitruma aizsardzībai, grīdas izolācijas izveidei telpās, kas nav paredzētas pastāvīgai cilvēku uzturēšanai (piemēram, pagrabos, garāžās, terasēs, balkonos), kā arī bitumena jumta segumu atjaunošanai un uzturēšanai. To var uzklāt kā hidroizolācijas slāni uz jumtiem bezšuvju sistēmās gan ar tehniskā auduma armējumu, gan uz vienkārša ruberoīda slāņa pamatnes.

VIRSMU VEIDI:

betons, porainais betons, betona bloki un tamlīdzīgi minerālie pamatnes materiāli, cementa-kaļķa apmetumi, cementa apmetumi, būvkeramika, ruberoīds, siltumizolācija, bitumena bāzes jumta seguma materiāli, piemēram, šķindeļi, gofrētās loksnes, ūdens bāzes bitumena pārklājumi.

TEHNISKIE DATI	
Bāze	ūdens bāzes asfalta-kaučuka masa
Krāsa	melna
Viena slāņa žūšanas laiks	apm. 6 h (pie +23°C)
Sausais atlikums	50 % no tilpuma
Lietošanas temperatūra	no +5 °C līdz +30 °C
Slāņu skaits (atkarībā no pielietojuma)	2–4 (minimālais hidroizolācijas slāņu skaits – 2)
Pārklājuma caurlaidība, ja uz to iedarbojas 500 mm augsts ūdens stabs 24 stundu laikā	Nav konstatēta ūdens caurlaidība
Noplūde 75 °C temperatūrā 5 stundu laikā	Nav konstatēta
Emulsijas atšķaidīšanas spēja ar ūdeni	ne mazāk kā 300 % (V/V)
Laiks starp nākamā slāņa uzklāšanu	Aptuveni 5 stundas
Izturība pret lietu	Pēc apm. 5 stundām
Tranšejas aizbēršana	Pēc 3 dienām

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt, un uzklāšanas laikā ik pa laikam atkārtot maisīšanu. Lietojot kā grunti, produkts jāatšķaida ar ūdeni proporcijā 1:1 un rūpīgi jāsamaisa.

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Pamatnei jābūt nestspējīgai, attaukotai, bez jebkādiem piemaisījumiem (rūsas, putekļiem, netīrumiem, vāji saistītiem krāsas slāņiem), sausai vai nedaudz mitrai. Pamatiem un tamlīdzīgām pamatnēm, kas izgatavotas no blokiem, jābūt līdzeniem, bez asiem izvirzījumiem vai padziļinājumiem, gludi izlīdzinātiem. Tie nedrīkst būt sasaluši vai apledojuši. Tikai uz šādi sagatavotas virsmas drīkst uzklāt hidroizolāciju vienmērīgi, vienāda biezuma slānī. Bloku izvirzījumus vai savienojumu starp blokiem nelīdzenumus, kā arī ruberoīda nelīdzenumus jāizlīdzina ar BOSTIK WATER STOP BLACK SUPERŠPAKTEĻMASU.

REKOMENDĀCIJAS

Uzklāt aukstā veidā. Pirms lietošanas labi samaisīt! Var lietot saskarē ar putuplastu, kā arī telpās, kas nav

paredzētas pastāvīgai cilvēku uzturēšanai, piemēram, garāžās, pagrabos. Telpas, kurās tiek lietots produkts, kā arī pēc darbu pabeigšanas, jāvēdina, līdz pazūd smarža. Masai nedrīkst pievienot citas vielas.

Pamatnes gruntēšana: Ar ūdeni atšķaidītu DYSPERBIT uzklāj ar otu vai jumta seguma suku uz sagatavotās virsmas.

Minerālvates plākšņu gruntēšana: Neatšķaidītu DYSPERBIT ar otu vai jumta seguma suku uzklāj uz minerālvates plāksnes virsmai.

Pagrabu, garāžu, terašu un pamatu hidroizolācija – pēc gruntēšanas masu uzklāj vismaz divās kārtās (perpendikulāri viena otrai). Stūrus nostiprina ar tehnisko audumu vai polipropilēna neaustu materiālu, iestrādājot svaigā masā. Nākamo slāni uzklāt pēc iepriekšējā izžūšanas (vismaz 5 stundas pie +23°C). Pēc pēdējā slāņa uzklāšanas jāpagaida dažas dienas. Šādi izveidoto izolācijas slāni pārklājiet ar vismaz 2 cm biezu putuplastu. Pamatu hidroizolācijas gadījumā tranšeju pēc vismaz 3 dienām (atkarībā no apstākļiem) uzmanīgi apberiet ar zemi. Hidroizolācijas armēšanai nedrīkst izmantot stiklašķiedras sietu. Stiklašķiedras siets (piemēram, apmetuma siets ārējo sienu siltināšanai ar viegli slapjo metodi) ir pārāk stīvs, neelastīgs, „atspringst" pat uz nelieliem nelīdzenumiem, tam ir gluda šķiedru virsma un tas strukturāli nesasaistās ar hidroizolācijas materiāliem. Turklāt šim sietam ir ļoti zems lineārais pagarinājums, un, ja rodas plaisas pamatnē (pamatos), tas izraisīs hidroizolācijas pārgriešanu. Tā vietā jāizmanto tehniskais auduma vai neaustais polipropilēna auduma. Neaustais polipropilēna audums ir mīksts, elastīgs un ļoti porains produkts, kas nodrošina efektīvu savienojumu ar bitumena masām un neļauj tam atdalīties no pamatnes.

Ruberoīda segumu uzturēšana – Pēc bojājumu aizpildīšanas un masas labas nožūšanas uz visa jumta seguma virsmas uzklāj DYSPERBIT divās kārtās, katru nākamo pēc iepriekšējās nožūšanas. Vietās, kur jumta segums saskaras ar skursteni, pie kanāliem un ventilācijas skursteņiem utt., jāizmanto pastiprinājums, iestrādājot armējošo audumu un uzliekot to atbilstošā augstumā. Pēdējo, vēl svaigo slāni, ieteicams pārkaisīt ar minerālo pildvielu.

Bezšuvju jumta segumi – rūpīgi notīriet vecos segumus. Veiciet nepieciešamos līmējumus, kā minēts iepriekš. Tādā veidā sagatavoto pamatni (kā arī betona pamatni) gruntējiet ar ūdens bāzes grunti. Uzklājiet atbilstošu izolācijas pārklājumu vienmērīgi uz visas jumta virsmas. Pēc tā nožūšanas (vismaz 6 stundas pie +23°C) izklājiet elastīgu neausto polipropilēna audumu (elastīgu sietu ar acu izmēru 4x4 vai 5x5) un uzklājiet otro slāni joslās, kas atbilst sieta platumam. Veikt pārklājumus savienojumos (tīkls uz tīkla) 10 cm platumā. Pēc izžūšanas (vismaz 6 stundas pie +23°C) uzklāt trešo slāni joslās, kuru platums atbilst neaustā auduma platumam. Uz šādi uzklātās svaigās masas uzklājiet tehnisko audumu (ģeotekstilu ar blīvumu 50 g/m²) un iemasējiet tajā masu, līdz tā pilnībā iesūcas. Uzreiz pārklājiet auduma virsējo slāni ar masu. Veiciet pārklājumus apmēram 10 cm platās auduma joslās. Pēc pilnīgas nožūšanas (vismaz 6 stundas pie +23°C) veiciet ceturto slāni un uzreiz vislabāk pārkaisiet ar minerālo pildījumu vai citā veidā pasargājiet no UV starojuma, piemēram, izmantojot tam paredzētas īpašas aizsargkrāsas.

IEROBEŽOJUMI

- Nelietot lietus laikā. Izvairīties no spēcīgi saulē izkarsušām virsmām. Pēc uzklāšanas vairākus dienu pēc uzklāšanas aizsargāt uzklāto masu no intensīvas izžūšanas un nokrišņiem.
- Veicot jumtu apkopi, nelietot produktu uz darvas papīra. Produkts ir piemērots mūsdienīgiem ruberoīdiem, kas tiek līmēti aukstā veidā vai termiski piekausēti.

INSTRUMENTI

jumta seguma suka, ota

PATĒRIŅŠ

Bitumena/minerālu pamatņu gruntēšana 0,2 kg/m²
Minerālvates gruntēšana min. 0,8 kg/m²
Jumta segumu uzturēšana 0,5 kg/m² (vienam slānim)
Hidroizolācija 1,5 kg/m² (biezums vismaz 1 mm)

Viena slāņa biezums sausā stāvoklī: 0,5 mm
Viena slāņa biezums mitrā stāvoklī: 1 mm

TĪRĪŠANA

Instrumentus un netīrumus nomazgāt ar ekstrakcijas benzīnu. Nelielu netīrumu noņemšanai izmantot īpašas tīrīšanas salvetes rokām, instrumentiem un virsmām Bostik HANDY WIPES.

PIEZĪMES

Pirms lietošanas iepazīstieties ar etiķeti un produkta drošības datu lapu. Produkts atbilst PN-B-24000:1997 (Dn variants) prasībām

DERĪGUMA TERMIŅŠ

12 mēneši no ražošanas datuma. Uzglabāt temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C. Aizsargāt no sala. Uzglabāšanas kārtu skaits – 3. Transportēšanas kārtu skaits – 3.

PIEEJAMIE IEPAKOJUMI	
ARTIKULS NR. /KRĀSA	**VEIDS**
BOK089296 / melns	20 kg
BOK089289 / melns	10 kg spainis
BOK089272 / melns	5 kg spainis

Šajā dokumentā, kā arī visās drukātajās un digitālajās publikācijās iekļautā informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējo zināšanu un pieredzes līmeni. Bostik neuzņemas atbildību par jebkādām kļūdām vai neprecizitātēm, kas radušās tehnoloģisko izmaiņu vai pētījumu rezultātā laika posmā no dokumenta izdošanas dienas līdz produkta iegādes dienai. Bostik patur tiesības veikt izmaiņas produktu sastāvā. Pirms lietošanas lietotājam jāiepazīstas ar šo dokumentu un ar to saistīto dokumentu saturu. Turklāt lietotājam ir jāveic tests un jānovērtē produkta piemērotība paredzētajam pielietojumam. Pielietojums, uzglabāšanas vai transportēšanas apstākļi ir ārpus mūsu zināšanām un kontroles, tāpēc Bostik par tiem neuzņemas atbildību. Visi pasūtījumi tiek izpildīti saskaņā ar pašlaik spēkā esošajiem Bostik pārdošanas noteikumiem. Informācija, kas iekļauta pašreizējā produkta tehniskajā specifikācijā, ir sniegta pēc labākās gribas un nav izsmeļoša.

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA
+371 29268181

SIA Profcentrs
Ventspils iela 63a, LV1046, Rīga
Tālr.: +371 29268181
E-pasts: leons.kletnieks@profcentrs.lv
https://www.bostik.com/latvia/lv/