SUPER COLOR PLASTIC PRIMER

BEZBARWNY GRUNT DO TWORZYW SZTUCZNYCH

Produkt Bezbarwny, szybkoschnący lakier podkładowy.

Właściwości
- Szybkoschnący
- Bezbarwny
- Doskonale przyczepny do podłoża z polipropylenu
- Zapewnia doskonałą przyczepność farb i emalii nawierzchniowych
- Nie zawiera związków ołowiu i chromianów
- Nie zawiera substancji wpływających na warstwę ozonową

Zastosowania
- Zapewnia przyczepność następnej warstwy lakierniczej do podłoża z polipropylenu lub polietylenu. Do zastosowań na zderzaki pojazdów i inne przedmioty z polipropylenu.

Kolorystyka Bezbarwny

Opakowanie 400 ml – puszka

Okres trwałości 10 lat od daty produkcji. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w pozycji pionowej w temperaturze od +5°C do +25°C.

DANE TECHNICZNE

Baza	poliolefiny chlorowane
Pyłosuchość	5-8 minut *
Całkowity czas schnięcia powłoki	10-15 minut * Całkowity czas schnięcia jest silnie zależny od temperatury otoczenia i wilgotności względnej powietrza.
Temperatura nanoszenia	18°C do +25°C
Wydajność	ok. 2 m² *
Rekomendowana grubość pojedynczej powłoki	5 µm

(*) – Zależy od grubości powłoki, temperatury, wilgotności, wentylacji, rodzaju powierzchni i sposobu nakładania

PODŁOŻA

Rodzaje powierzchni polipropylen, polietylen

Przygotowanie powierzchnie przeznaczone do malowania bardzo starannie poczyścić z kurzu, pyłu, brudu, pozostałości po dotychczasowych farbach, lakierach, impregnatach, a następnie odtłuścić i wysuszyć. Powierzchnia pokryta podkładem nie wymaga dalszej obróbki mechanicznej. Kolejne warstwy farb lub lakierów nawierzchniowych mogą być naniesione po wyschnięciu podkładu.

Stan podłoża Powierzchnia czysta, sucha, wolna od kurzu, tłuszczu, oleju i innych zanieczyszczeń

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura otoczenia od +10°C do +30°C

Zalecenia	Bezpośrednio przed użyciem pojemnik energicznie wstrząsać przez około 30 sekund, celem dobrego wymieszania składników. Im niższa temperatura, tym dłużej wstrząsać. Podczas pracy wstrząsać puszkę nie rzadziej niż co 5 minut. Optymalna temperatura pracy +20°C. Produkt stosować w miejscu osłoniętym przed wiatrem i podmuchami powietrza. Wykonać natrysk próbny w mało widocznym miejscu. Podczas pracy puszkę trzymać zaworem do góry. Powierzchnie przeznaczone do malowania spryskiwać z odległości ok. 20-30 cm. Następną powłokę lakierniczą nakładać po odczekaniu 10 minut. Świeżą powłokę chronić przed pyłem, kurzem do czasu naniesienia kolejnej powłoki. Po zakończeniu pracy zaleca się oczyścić głowicę poprzez odwrócenie puszki zaworem do dołu, naciśnięcie na głowicę i spryskiwanie przez kilka sekund, aż z puszki przestanie wydobywać się farba.
Czyszczenie	Do czyszczenia rąk, narzędzi czy powierzchni zaleca się użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Ewentualnie do mycia narzędzi po zakończeniu pracy stosować benzynę ekstrakcyjną.
Ograniczenia	Nie zaleca się stosować, gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niż +18°C. Podkładu nie stosować na tworzywa nieodporne na rozpuszczalniki organiczne (ksylen, aceton), na przykład polistyren, ABS i inne.
Bezpieczeństwo ogólne	Patrz: Karta charakterystyki UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Odpowiedzialność: Podane informacje są wynikiem badań i doświadczeń Bostik, co jest podstawą ich rzetelności i wiarygodności. Producent nie mógł przewidzieć jednak wszystkich możliwości zastosowania swoich produktów, a ponieważ sposób użycia produktów jest całkowicie poza jego kontrolą, użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za właściwy wybór i zastosowanie produktu. Producent nie bierze na siebie odpowiedzialności za występujące uszkodzenia lub zły stan podłoża, które mogą być wynikiem czynników atmosferycznych, przygotowania wstępnego lub wad konstrukcyjnych.

14/07/2020